

Características

Recubrimiento brillante protector para maderas, formulado con ceras y resinas que le confieren excelente resistencia a la intemperie. Resalta la belleza natural de la madera.

Penetra e impermeabiliza la madera, formando una película microporosa que permite eliminar la humedad, para evitar algas y hongos. Resalta la belleza natural de la madera. Sus pigmentos transparentes y filtros UV especiales, impiden el deterioro de la superficie, sin ampollarse ni descascararse.



Color

Cristal, natural, cedro, caoba y nogal.

Usos

Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo. Aplicar la primera mano diluyendo al 50% con aguarrás. En manos sucesivas diluir dependiendo de la absorción. Evitar los excesos en la aplicación para obtener un color uniforme. Para un resultado óptimo, lijar en el sentido de las vetas entre manos y respetar los tiempos de secado.

En maderas nuevas: Lijar en el sentido de las vetas y limpiar bien.

En maderas resinosas: Limpiar frotando fuerte y repetidamente con thinner.

En maderas con algas y hongos cepillar con una mezcla de lavandina y agua (1 a 1 en volumen). Secar bien.

En maderas con textura irregular: Lijar en el sentido de las vetas y limpiar bien.

En maderas barnizadas: Eliminar por completo las capas viejas con gel removedor.

Enjuagar muy bien, dejar secar bien.: Si existieran manchas o decoloración Limpiar con gel a base de ácido oxálico. Enjuagar bien, dejar secar y lijar.

Aplicación

No diluir con thinner. No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35°C ni menor a 5°C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se limpian con thinner antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores, contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación.

Las herramientas se limpian con aguarrás antes que seque el material.

Presentaciones

1, 4, 10 y 20 litros.

Recomendaciones

¡Es producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.



Ficha Técnica Impregnante Preservador Bri- llante

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del aguarrás.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Impregnante Preservador Brillante

Vehículo	Resinas alquídicas especiales
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	0,90 + - 0,02 g/cm ³
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	8 horas entre manos, al tacto 3 a 5 hs.
Manos	2 a 4
Tiempo curado final	48 horas
Rendimiento	10 a 15 m ² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3° Clase