



Ficha Técnica Impregnante Preservador Clásico

Características

Producto formulado con ceras y resinas especialmente seleccionadas que brindan protección integral de la madera, resaltan la belleza natural y repelen el agua. La excelente calidad de los filtros solares y pigmentos transparentes, le confieren muy buena resistencia a la radiación UV, evitando el envejecimiento. Su formulación de gran elasticidad, evita el cuarteo, descascaramiento y ampollado. Previene la formación de algas y hongos. Por su alta penetración no forma película, logrando una excelente terminación y permitiendo que la madera respire correctamente.



Color y acabado

Ver colores disponibles en catálogo. Acabado semimate

Usos

Para pintar en interior y en exterior sobre superficies de madera.

Preparación de la superficie

En MADERAS NUEVAS Asegurarse de que la superficie se encuentre seca. Lijar suavemente en la misma orientación de las vetas y limpiar.

En MADERAS BARNIZADAS Eliminar cualquier vestigio de películas lijando profundamente o usando Removedor Gel. Enjuagar bien y dejar secar. Emparejar la superficie lijando suavemente en el sentido de las vetas y limpiar.

Si existieran manchas o decoloración limpiar con gel a base de ácido oxálico. Enjuagar bien, dejar secar y lijar.

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Se aplica con pincel, rodillo o soplete.

Aplicar la primera mano diluida al 50% con aguarrás, en el mismo sentido de la veta de la madera. Después aplicar las manos sucesivas tal cual o diluidas, dependiendo de la absorción de la madera y respetando los tiempos de secado. Se recomienda realizar un suave lijado entre manos.

-Recomendaciones

¡Es producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

NO DILUIR CON THINNER. No pintar con temperaturas mayores a 35° C ni menores a 5° C o en días de mucha humedad.

Las herramientas se limpian con thinner antes que seque la pintura.



Ficha Técnica Impregnante Preservador Clásico

Para más información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Impregnante Preservador Clásico

Vehículo	Resinas alquídicas especiales
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	0,90 + - 0,02 g/cm ³
Tiempo de secado (25° C, 60 % humedad)	Al tacto 45 – 60 minutos aproximadamente
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	6 a 8 horas aproximadamente
Manos	3 manos
Rendimiento	10 a 15 m ² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3° Clase