

Características

Es un barniz para interiores y exteriores de excelente resistencia a la intemperie.

Ideal para proteger maderas expuestas a la intemperie y cambios climáticos. Está elaborado con resinas alquídicas de alto contenido de sólidos, que brindan una excelente terminación. Además posee un poderoso filtro solar y un estabilizador óptico que trabaja como escudo protector de la radiación ultravioleta, otorgando mayor durabilidad.



Color

Incoloro. Su terminación puede ser: Brillo, Mate ó Satinado

Usos

Para pintar en interior y exterior sobre superficies de madera.

Preparación de la superficie

La superficie a barnizar debe estar limpia, seca, libre de grasitud y polvo.

Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar suavemente en el sentido de las vetas entre mano y mano, como así también respetar los tiempos de secado. Se aplica con pincel, rodillo o soplete. Limpiar los elementos utilizados con aguarrás.

Madera nueva: Lijar suavemente en la misma orientación de las vetas. Limpiar. Aplicar una primera mano del Barniz Marino diluido con el 30% a 40% de aguarrás mineral. Dejar secar y lijar nuevamente.

Madera con barniz deteriorado: Eliminar las partes flojas con espátula o lijado profundo. Emparejar la superficie con un lijado suave en el sentido de las vetas y limpiar. Aplicar una primera mano del Barniz diluido con el 50% de aguarrás mineral. Dejar secar y lijar nuevamente.

Madera barnizada en buen estado: Lijar suavemente en el sentido de las vetas y limpiar..

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar el producto a pincel, rodillo o soplete. De ser necesario, diluir con 10 a 15 % aguarrás, según la herramienta utilizada y la absorción de la superficie.

Para obtener un resultado óptimo se recomienda lijar suavemente en el sentido de las vetas entre mano y mano, como así también respetar los tiempos de secado.

Las herramientas se limpian con aguarrás antes que seque el material.

Presentaciones

0,25, 0,5, 1, 4 y 20 litros.

Recomendaciones

¡Es producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

Mantener alejado del calor superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.

No pintar durante las horas en que el sol calienta mucho la superficie para evitar la evaporación acelerada del aguarrás.

Evitar el contacto prolongado con los ojos y con la piel. No ingerir.

En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Barniz Marino

Vehículo	Resinas alquídicas
Aspecto	Líquido
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	0,9 a 0,95 g/cm ³ según brillo
Tiempo de secado entre manos (25°C, 60 % humedad)	6 – 8 horas
Manos	2 a 4
Tiempo curado final	48 horas
Rendimiento	10 a 15 m ² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3° Clase