

Características

Previene y detiene la formación de óxido. Gracias a su formulación con pigmentos de alta calidad, es una excelente protección para superficies ferrosas. Producto de rápido secado. Forma una película protectora de muy buena adherencia, rendimiento, resistencia y fácil lijado, brindando una base excelente para aplicar la pintura de terminación.



Colores

Colores según catálogo, acabado mate.

Usos

Para pintar en interior y exterior sobre metales.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, óxido y polvo. Limpiar con aguarrás.

Sobre superficies NUEVAS desengrasar, eliminar el óxido suelto, limpiar y aplicar directamente.

En superficies con pintura deteriorada: eliminar las partes flojas con espátula o lijado profundo. Eliminar el óxido suelto. Limpiar, secar y aplicar.

Aplicación

Mezclar el producto dentro del envase. Aplicar el producto a pincel, rodillo o soplete. De ser necesario, diluir con 5 a 10% de aguarrás. No diluir con Thinner.

Presentaciones

0,25, 0,5, 1, 4 y 20 litros.

Recomendaciones

¡Es producto inflamable!

Almacenar los productos en un lugar fresco y cubierto. Mantener los productos bien tapados y fuera del alcance de los niños.

No pintar sobre superficies calientes, con temperatura ambiente mayor a 35° C ni menor a 5° C, ni en días de mucha humedad. Las herramientas se limpian con aguarrás o thinner antes que seque la pintura. Al pintar en exteriores contemplar 48 hs. sin lluvias después de la aplicación.

Para mayor información descargue la ficha de seguridad del producto.

Ficha Técnica Fondo Antióxido Sintético

Vehículo	Resinas alquídicas
----------	--------------------

Aspecto	Viscoso
Olor	Característico
Dilución	Con aguarrás
Densidad (25° C)	1,05 a 1,2 g/cm ³ según color
Tiempo de secado (25°C, 60 % humedad)	Al tacto: 3 a 4 hs. entre manos: esperar 5 a 6 hs.
Manos	2 a 3
Tiempo curado final	7 días.
Rendimiento	12 a 15 m ² por litro y por mano
Inflamable	Sí, 3° Clase